

Duroform antidérapant

Duroform antidérapant est utilisé pour diverses applications dans les secteurs de la construction et du transport.

Description	Contreplaqué constitué de placages de bois eucalyptus de haute qualité avec couches intérieures assemblées par machine et avec une face revêtue d'une couche antidérapante de 240 gr/m ² et l'autre d'un film phénolique lisse de 120 gr/m ²
Qualité	A/A
Collage	EN 314-2 classe 3
Poids	630 kg/m ³
Tolérances	Longueur, largeur, épaisseur, équerrage selon la norme EN 315
Dimensions	1250x2500
Classe incendie	D s2,d0
Application	EN 636-3S
Certification	FSC
Origine	PRC

Nombre de plis et colisage

mm	9	12	15	18	21	24	27	30
plis	7	9	11	13	15	17	19	21
colisage	100	75	60	50	43	37	33	30