



Joubert poply



Contreplaqué tout peuplier pour utilisation en milieu intérieur, Joubert poply est prisé pour sa légèreté et pour son aspect clair. Il est destiné à la menuiserie d'intérieur, à l'agencement et à la fabrication de mobilier.

Tout Peuplier - Faces II/III

Collage classe 2 - E1



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Définition

Contreplaqué tout peuplier déroulé.

Indications générales

Collage E1 :

- Classe 2

Conformité aux normes européennes :

- Classe de collage : selon EN 314-2
- Classification des faces : selon EN 635-2
- Tolérances sur dimensions : selon EN 315

Caractéristiques

Épaisseurs : 4 à 30 mm.

Les panneaux Joubert poply sont marqués **CE NS** pour usage non structural (EN 13986).

- Masse volumique : 430 kg/m³ (± 50 kg/m³)
- Réaction au feu : D-s2, d0 pour épaisseur ≥ 9 mm*
E pour épaisseur < 9 mm
- Résistance au feu : 1,3 mm/mn
- Classe de dégagement de formaldéhyde : Classe E1
CARB ULEF certification
- Conductivité thermique : λ = 0,13 W/m.k
- Contenu en pentachlorophénol : < 5 ppm

* Selon la mise en œuvre du panneau.

Épaisseur mm	Qualité des faces	Nombre de plis	Colisage	Dimensions	
				250 x 122 cm	252 x 185 cm
4	II/III	3	62	✓	
5	II/III	3	50	✓	✓
8	II/III	5	62	✓	✓
10	II/III	5	50	✓	✓
12	II/III	7	42	✓	✓
15	II/III	7	33	✓	✓
18	II/III	9	28	✓	✓
22	II/III	9	23	✓	✓
25	II/III	11	20	✓	✓
30	II/III	13	17	✓	✓